

FONDO MINERALE é uma fina camada mineral, indicada para preparação das superfícies e diminuição do consumo onde serão aplicados os Revestimentos Decorativos *ANTICCA*.

Pode ser aplicado sobre: Reboco, emboço desempenado e feltrado, concreto, gesso, massa corrida, pinturas existentes em bom estado e acabamentos cimentícios em geral.

Possui baixo nível de odor (produto isento de solventes).

Vantagens

- Por ser um produto mineral, permite a evaporação da umidade natural da alvenaria evitando o descascamento e a formação de bolhas, elevando assim, a durabilidade do revestimento;
- Necessita somente adição de água;
- Alta capacidade de aderência;
- Propriedades hidro-repelentes;
- Excelente durabilidade.

Verificação e preparo da superfície

- O substrato deverá estar firme, seco e curado (mínimo de 28 dias para substratos cimentícios);
- Comprovar se possíveis fissuras estão estabilizadas;
- O *Fondo Minerale* não poderá ser aplicado sobre rebocos ou emboços com fissuras ou trincas;
- As argamassas de reboco devem seguir as normas técnicas existentes;
- Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que prejudique a aderência do revestimento;
- Executar a correta impermeabilização da estrutura (baldrames, rodapés, barras de impermeabilização, lajes, platibandas, etc) para evitar infiltrações de água;
- Substratos contaminados, com infiltrações de água ou presença de umidade, podem provocar eflorescências;
- O substrato deve apresentar-se em perfeito estado. Falhas de superfície como quinas e cantos quebrados, emendas ou furos na massa grossa devem ser previamente corrigidos para evitar que o revestimento fique marcado;
- Em paredes com pintura existente em bom estado, lixar a superfície e eliminar o

Anticca Comércio de Materiais para Construção

Rua Celia Polo Monteiro, 250 – 2º andar – Marambaia – Vinhedo – SP – CEP 13.287-004

 @anticcarevestimento / www.anticca.com.br

pó residual.;

- Paredes com gesso ou massa corrida, lixar a superfície e remover o pó;
- Para paredes caiadas é necessário remover a caiação.

Condições de aplicação

- Temperatura ambiente para aplicação deve ser entre +10 e +35°C;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos.

Dicas

- Utilizar pisos e rodapés para evitar a contaminação e impregnação de sujeiras no revestimento;
- Proteger as áreas que não receberão o revestimento para facilitar a limpeza e execução (ex.: forros, pisos, rodapés, caixilhos, telhados, etc);
- Em áreas de jardim, cubra a terra até a finalização do paisagismo para evitar manchas de terra em caso de chuva;
- Utilizar pingadeiras, rufos e calhas, para evitar escorrimentos de sujeira ocasionados pelas chuvas.

Dados do Produto

Composição	Aglomerantes minerais, cargas minerais selecionadas, aditivos especiais e pigmentos.
Consumo	0,10 a 0,18 Kg/m ² Consumo relacionado às condições do substrato e à espessura das camadas.
Embalagem	10 Kg
Armazenagem	Máximo 10 sacos de altura. Armazenar sobre estrados de madeira, em local seco e protegido de umidade, sem contato com piso e paredes.
Cor	Consultar
Validade	90 dias da data de fabricação

Propriedades técnicas*

Densidade Aparente	0,85 a 1,10 g/cm ³
Densidade da mistura	1,40 a 1,50 g/cm ³
Relação Água / Pó	0,90
Resistência de aderência (NBR 12034)	Gro
Cura final	28 dias
Espessura final aplicada	100 a 150 um

*Os valores das tabelas acima foram obtidos através de testes realizados em condições laboratoriais, podendo, portanto, haver variações de resultados quando realizados em outras condições.